



SEALEX

SURFACE SEALANT

آب‌بند کننده سطح بتن

سیلکس

- انعطاف‌پذیری بسیار بالا

- مقاومت در برابر هر گونه یخ‌زدگی

- سهولت اجرا روی بتن

- نفوذناپذیر کردن سطح بتن

ASTM D412 / ASTM D624 / ASTM D1149 / ASTM C836

ملات آب بند پلیمری سیلکس SEALEX، پوشش آب‌بند دوجزئی است که با انعطاف بسیار بالا و طول عمر زیاد، بالاترین میزان نفوذناپذیری را داشته و مانع از ترک خوردن روکش پس از اجرا می‌شود. این ماده که بر پایه پودر پلیمری-سیمانی و چسب اکریلیک استاتیرن تولید شده، در برابر یخ‌زدگی و نمک‌ها مقاومت مطلوبی دارد.

شرح محصول

DESCRIPTION

- آب‌بندی سطح تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

- آب‌بندی مخازن بتنی و...

- رفع نم حمام‌ها، زیرزمین‌ها و...

- نفوذناپذیر کردن سطح بتن و سیمان

کاربردها

APPLICATION

- آب‌بندی مناسب مقاطع پر کاربرد

- محافظت از سطح بتنی در برابر یون‌های کلر

- چسبندگی بالا به سطح بتن

- انعطاف‌پذیری زیاد

- مقاومت در برابر یخ‌زدگی

- مقاومت مطلوب در برابر بنزین، کلریدها و نمک‌های یخ‌زدا

- استحکام مناسب در برابر مواد قلیایی

- و...

مزایا

ADVANTAGES

مقدار مصرف متوسط ملات آب بند پلیمری سیلکس SEALEX در هر متر مربع، ۲ تا ۵ کیلوگرم است و میزان دقیق مصرف آن با توجه به شرایط پروژه و از طریق آزمایش‌های کارگاهی تعیین می‌شود.

مقدار مصرف

DOSAGE

- جهت اجرای این افزودنی بتن با توری مش فایبرگلاس، لازم است مراحل زیر را انجام دهید:
- قبل از اجرای سیلکس، سطح را ساب بزنید تا هیچ گونه ناهمواری در آن وجود نداشته باشد.
- سطح بتن را زنجاب کنید.
- با همزن برقی پودر و چسب را با نسبت ۲/۵ به ۱ میکس کنید.
- با کاردک، ملات آب بند را روی سطح بتن اجرا کنید.
- مش فایبرگلاس را روی لایه اجرا شده بخوابانید و مجدداً ملات آب بند را همانند لایه پیشین اجرا کنید.
- ملات جدیدی از پودر و چسب را به نسبت ۱ به ۱ ساخته و در نهایت، با قلم مو لایه نهایی را به صورت تار و پودی اجرا نمایید.
- در صورتی که قصد دارید کاشی یا سرامیک را روی سطح ملات آب بندی شده اجرا کنید، در انتهای کار مقداری سیلیس روی سطح خیس کار بریزید تا درگیری لازم با ملات پشت کاشی یا سرامیک فراهم شود.



اطلاعات محصول
PRODUCT INFO

محتوای ماده موثر	پودر پلیمری - سیمانی، اکریلیک استایرن
بسته بندی	گالن ۱۰ لیتری / کیسه ۲۵ کیلوگرمی
رنگ	سفید (جزء مایع)، خاکستری (جزء پودری)
دانسیته	جزء مایع ۱/۱±۰/۵ / جزء پودری ۲/۳±۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب
تاریخ انقضا	یکسال پس از تولید در بسته بندی اولیه
نگهداری	۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد / دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید

ایمنی
SAFTEY

- این ماده برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک نیست، اما نباید به هیچ عنوان بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، باید فوراً محل برخورد با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیدن، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
- این ماده آتشزا نیست.